



Ardagrip Xpress

SPECJALNY GRUNT DO POWIERZCHNI NIECHŁONNYCH

KARTA TECHNICZNA

FP12

KLUCZOWE KORZYŚCI

- Do ścian i podłóg
- Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz (ze szlaczem uszczelniającym)
- Do niechłonnych podłoży
- Krótki czas schnięcia
- Nie zawiera rozpuszczalników

OPIS PRODUKTU

Ardagrip Xpress to primer na bazie dyspersji akrylowej poprawiający przyczepność do podłoża, przeznaczony do gruntowania wszystkich rodzajów powierzchni. Nie zawiera rozpuszczalnika. Produkt gotowy do użycia.

ZASTOSOWANIE

Grunt przeznaczony na szczelne, gładkie i niechłonne podłoża w celu poprawy przyczepności mas szpachlowych, zapraw uszczelniających oraz cementowych zapraw klejowych. Posiada bardzo dobrą przyczepność do gładkich, szczelnych i niechłonnych powierzchni betonowych, płytek ceramicznych, lastryka, płyt z kamienia naturalnego i sztucznego, jastrychów z lanego asfaltu, jak również do starych wykładzin użytkowych (z wyjątkiem gumowych i z linoleum).

Ardagrip Xpress można stosować na powierzchniach, które przejściowo narażone są na działanie wilgoci, np. w pomieszczeniach sanitarnych, łazienkach i kuchniach.

W pomieszczeniach mokrych, jak i na zewnątrz Ardagrip Xpress stosować w połączeniu z elastyczną, płynną zaprawą uszczelniającą Ardatec Flexdicht lub Ardatec 2K Flex. Nie stosować w pomieszczeniach trwale narażonych na działanie wody i wilgoci oraz pod wodą. Na chłonne podłoża zalecany jest Ardagrip Classic.



DANE TECHNICZNE

Baza	dyspersja akrylowa
Kolor	czerwona
Konsystencja:	płynna
Gęstość	1,4 kg/l
Temperatura obróbki	od +5°C do +30°C
Odporność na temperaturę	do +50°C
Możliwość układania okładzin ceramicznych	0,5-3 godzin
Możliwość nakładania mas i zapraw	po około 3 godzinach

RODZAJE POWIERZCHNI

Beton, jastrych cementowy, anhydrytowy, ksylolitowy i magnezytowy, asfalt lany, płyty kamienne, stare wykładziny (z wyjątkiem gumowych i z linoleum). Również powierzchnie wykonane z żywic epoksydowych, ale nie starsze niż 24h (w przeciwnym razie zaleca się przed gruntowaniem przeszlifowanie powierzchni).

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

Podłoże musi być przygotowane zgodnie ze sztuką budowlaną. Musi być mocne, nośne, czyste, suche i wolne od pozostałości środków czyszczących. Usunąć stare, rozpuszczalne w wodzie resztki klejów.

SPOSÓB UŻYCIA

Ardagrip Xpress nanosić na podłoże za pomocą wałka z krótkim włosiem. Unikać tworzenia się pęcherzy powietrza. Przed nałożeniem zapraw szpachlowych, cementowych zapraw klejowych lub zapraw uszczelniających Ardagrip Xpress musi całkowicie wyschnąć. Sucha warstwa filmu jest czerwono- przezroczysta.

ZUŻYCIE

Okolo 100 g/m², w zależności od rodzaju podłoża.

CZYSZCZENIE

Bezpośrednio po użyciu czyścić przy użyciu wody.

CZAS SCHNIĘCIA

Czas schnięcia zależy od rodzaju i stanu podłoża oraz warunków atmosferycznych oraz temperatury i wilgotności panującej w pomieszczeniu. Standardowo wynosi od 30 minut do 3 godzin.

NARZĘDZIA

Wałek z krótkim włosiem.

UWAGI

Należy zapoznać się z danymi zawartymi na etykiecie i w karcie bezpieczeństwa produktu.

W przypadku ogrzewanych podłóg należy postępować zgodnie z zasadami sztuki budowlanej.

Nie stosować na wykładziny gumowe i linoleum.

OKRES TRWAŁOŚCI

12 miesięcy w oryginalnie zamkniętym opakowaniu. Przechowywać w temperaturze powyżej +5°C. Chronić przed przemrożeniem.

DOSTĘPNE OPAKOWANIA

ART. NR	OPAKOWANIA
30604952	wiadro 5 kg

ATESTY



PRODUKTY UZUPEŁNIAJĄCE

Ardatec Flexdicht
Ardatec 2K Flex
Ardagrip Classic

POMOC TECHNICZNA

+48 61 896 17 40



Informacja zawarta w tym dokumencie, jak również we wszystkich publikacjach papierowych oraz cyfrowych, jest oparta na naszym aktualnym stanie wiedzy i doświadczeniu. Bostik nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek pomyłki czy nieścisłości, które są wynikiem zmian technologicznych lub badań, które wystąpiły pomiędzy datą wydania dokumentu a datą nabycia produktu. Bostik zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w formułacjach produktów. Przed aplikacją użytkownik powinien zapoznać się z treścią tego dokumentu i dokumentów z nim powiązanych. Ponadto użytkownik powinien przeprowadzić test i ocenić przydatność wyrobu do zamierzonego zastosowania. Sposób aplikacji, warunki w trakcie przechowywania lub transportu produktu są poza naszą wiedzą i kontrolą, wskutek czego pozostają poza odpowiedzialnością Bostik. Wszelkie zamówienia są realizowane zgodnie z aktualnie obowiązującymi warunkami sprzedaży Bostik. Informacje zawarte w aktualnej karcie technicznej produktu są podane w dobrej wierze i nie mają charakteru wyczerpującego.