

BIOFLEX®



Szary

Biały
SHOCK
formuła



KLEJ ŻELOWY MINERALNY, EKOLOGICZNY O NAJNIŻSZEJ ZAWARTOŚCI DODATKÓW CHEMICZNYCH, DO WYSOKIEJ KLASY KLEJENIA GRESU PORCELANOWEGO, CERAMIKI I KAMIENI NATURALNYCH, PRZY ZEROWYM SPŁYWANIU PIONOWYM I DŁUGIM CZASIE OTWARTYM.

WŁAŚCIWOŚCI I ZALETY

z Bentonitem Mineralnym

BIOFLEX® ZAWIERA EKSKLUZYWNY BENTONIT MINERALNY, KTÓRY W KONTAKCIE Z WODĄ ZAROBOWĄ PRZEKSZTAŁCA SIĘ W WYSOCE TIKSOTROPOWY ŻEL, UTRZYMUJĄCY KSZTAŁT I GRUBOŚĆ WARSTWY POD PŁYTKĄ ORAZ GWARANTUJE NIEZRÓWNANIE ŁATWE NAKŁADANIE.

z Wapnem Naturalnym NHL

BIOFLEX® ZAWIERA CEMENT MINERALNY ULEPSZONY NATURALNYM WAPNEM HYDRAULICZNYM NHL, KTÓRE NADAJE WIĘKSZĄ PLASTYCZNOŚĆ I LEKKOŚĆ NAKŁADANIA. ZAPOBIEGA GĘSTNIENIU I TĘŻENIU ORAZ REDUKUJE KONIECZNOŚĆ UŻYCIA DODATKÓW CHEMICZNYCH.

z Lateksem Roślinnym

BIOFLEX® ZAWIERA SKŁADNIKI POCHODZENIA ROŚLINNEGO, KTÓRE POPRAWIAJĄ OBRABIALNOŚĆ I CZAS OTWARTY. BIOFLEX® Z NAJNIŻSZĄ ZAWARTOŚCIĄ DODATKÓW CHEMICZNYCH NIE WYDZIAŁA NIEBEZPIECZNYCH SUBSTANCJI ANI NIEPRZYJEMNYCH ZAPACHÓW.

GREENBUILDING RATING®

- Kategoria: Mineralne Nieorganiczne
- Klasa: Kleje Mineralne do Ceramiki i Kamieni Naturalnych
- Rating: Eco 4

eco4					
	Zawartość minerałów naturalnych		Emisja CO ₂ /kg	Barwno niska emisja VOC	Odpowiedni do recyklingu jako kruszywo
	Szary 64%		246 g		
	Biały 63%				

SYSTEM POMIARU ATESTOWANY PRZEZ JEDNOSTKĘ CERTYFIKUJĄCĄ SGS

- GreenBuilding Rating® jest jasną i klarowną metodą oceny, pozwalającą na mierzenie i udoskonalanie zrównoważenia środowiskowego materiałów budowlanych.

ECO NOTA

- Receptura oparta na minerałach pochodzenia lokalnego w celu zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych podczas transportu
- Jednoskładnikowy; brak konieczności używania pojemników z tworzywa sztucznego redukuje emisję CO₂ i utylizację odpadów specjalnych

ZGODNOŚĆ I CERTYFIKATY

CE 1599 0407	Kerakoll Polska sp. z o.o. – ul. Katowicka 128 95-030 Rzgów - www.kerakoll.com
	14 DWU nr 0239 EN 12004:2007+A1:2012 BIOFLEX Klej cementowy o podwyższonych parametrach do mocowania płytek wewnątrz i na zewnątrz
Reakcja na ogień	Klasa A1/A1 _n
Wytrzymałość złącza jako: przyczepność początkowa	≥ 1,0 N/mm ²
Trwałość dla: przyczepność po starzeniu termicznym	≥ 1,0 N/mm ²
przyczepność po zanurzeniu w wodzie	≥ 1,0 N/mm ²
przyczepność po cyklach zamrażania-rozmrażania	≥ 1,0 N/mm ²
Uwalnianie substancji niebezpiecznych	patrz MSDS



MATERIAŁY I PODŁOŻA

Łączenie wskazanych podłoży, materiałów i zastosowań, nie zawsze może być możliwe. Konieczne jest zapoznanie się z poszczególnymi kartami technicznymi produktu, w celu sprawdzenia możliwości przeznaczenia. W sytuacjach nie wymienionych w zestawieniu, należy kierować pytania bezpośrednio do Kerakoll Worldwide Global Service.

PODŁOŻA

JASTRYCHY I ZAPRAWY CEMENTOWE
JASTRYCHY ANHYDRYTOWE
TYNKI CEMENTOWE I GIPSOWE
BETON KOMÓRKOWY WEWNĄTRZ
PŁYTY GIPSOWO-KARTONOWE
PODŁOGI OGRZEWANE
HYDROIZOLACJE
PŁYTY CEMENTOWO-WŁÓKNOWE

MATERIAŁY

PŁYTKI CERAMICZNE
GRES PORCELANOWY
TERAKOTA
KLINKIER
MARMURY I KAMIEŃ NATURALNE
MOZAIKI WSZELKIEGO TYPU
PANELE IZOLACYJNE I DŹWIĘKOCHŁONNE

ZASTOSOWANIA

KLEJ I SZPACHLA
PODŁOGI I ŚCIANY
WEWNĄTRZ - ZEWNĄTRZ
TARASY I BALKONY
BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE
BUDOWNICTWO HANDLOWE
BUDOWNICTWO PRZEMYSŁOWE
INFRASTRUKTURA MIEJSKA

PRZYGOTOWANIE I SPOSÓB UŻYCIA

• PRZYGOTOWANIE PODŁOŻY

Wszystkie podłoża muszą być równe, wysezonowane, niespękane, zwarte, twarde, mocne, suche, pozbawione środków utrudniających przyczepność i kapilarnego podciągania wilgoci.

Dobrym zwyczajem jest zwilżenie bardzo nasiąkliwych podłoży cementowych lub zagruntowanie jednokrotnie Primer A Eco.

• PRZYGOTOWANIE KLEJU

Konsystencja Płynna

do układania na cienkiej warstwie przy całkowitym pokryciu:

Szary $\approx 8,9$ litra czystej wody/worek

Biały Shock $\approx 8,6$ litra czystej wody/worek

Konsystencja Tikсотropowa

do układania na grubej warstwie i na ścianach:

Szary $\approx 6,9$ litra czystej wody/worek

Biały Shock $\approx 6,6$ litra czystej wody/worek

• NANOSZENIE

Dla uzyskania maksymalnej przyczepności nanieść taką warstwę kleju, która zapewni całkowite pokrycie.

W przypadku płyt wielkoformatowych, płytek prostokątnych o boku > 40 cm oraz płytek pocienionych może zaistnieć potrzeba naniesienia kleju również bezpośrednio na ich rewersie.

Wykonać próbę pokrycia klejem rewersu płytki.

Wykonać elastyczne spoiny dylatacyjne:

- ≈ 10 m² na zewnątrz,

- ≈ 25 m² na wewnątrz,

- co 8 mb w przypadku długich i wąskich powierzchni.

Zachować wszystkie szczeliny konstrukcyjne, podziałowe i obwiedniowe obecne w podłożu.

BEZPIECZNE UKŁADANIE na BUDOWIE

Metoda BEZPIECZNEGO UKŁADANIA NA BUDOWIE ma na celu przebadanie klejów nie tylko z zastosowaniem obowiązujących norm ale także w warunkach bardziej ekstremalnych, spotykanych na budowie, zachowując przy tym rygor naukowy i najnowocześniejsze technologie obecne w GreenLab Kerakoll®.

DANE OBRÓBKOWE

Opakowanie kg 25
Przechowywanie ≈ 12 miesięcy w oryginalnym opakowaniu
Chronić przed wilgocią

Grubości warstwy kleju od 2 do 15 mm

Wydajność na mm grubości warstwy

Szary (R.I. 31,5%) ≈ 1,22 kg/m²
Biały Shock (R.I. 30,5%) ≈ 1,24 kg/m²

Temperatura powietrza, podłoża i materiału
od +5 °C do +35 °C

Pot life przy +23 °C ≈ 7 h

Czas otwarty (płytki BIII)

+23 °C ≥ 60 min.
+35 °C ≥ 30 min.

Czas korygowania (płytki BIII)

+23 °C ≥ 15 min.
+35 °C ≥ 10 min.

Czas uodpornienia na ryzyko przemrożenia przy spadku temperatury (płytki BIa)

od +5°C do -5°C ≈ 8 h

Ruch pieszy/spoinowanie

+23 °C ≈ 20 h
+5 °C ≈ 50 h

Spoinowanie ścian

+23 °C ≈ 15 h

Oddanie do użytku przy +23 °C / +5 °C

- małe natężenie ruchu ≈ 2 / 4 dni
- duże natężenie ruchu ≈ 3 / 6 dni

WSKAZÓWKI SPECJALNE

• PRZYGOTOWANIE PODŁOŻY SPECJALNYCH

Tynki gipsowe i jastrychy anhydrytowe: Primer A Eco

Prawidłowe użycie gruntów - patrz Karty Techniczne.

• MATERIAŁY I PODŁOŻA SPECJALNE

Marmury i Kamienie Naturalne

Materiały podatne na deformacje i plamienie w wyniku wchłaniania wody, wymagają klejów szybkowiązujących lub reaktywnych.

Marmury i kamienie naturalne posiadają właściwości, które mogą ulegać zmianom, także gdy zostają odniesione do materiałów o takiej samej naturze chemiczno-fizycznej, dlatego konieczne jest skonsultowanie się z Kerakoll Global Service w celu uzyskania pewnych wskazówek albo przeprowadzenie próby materiału.

Płyty z kamienia naturalnego posiadające warstwy wzmacniające, w postaci żywicy, siatek z materiału polimerowego, mat, itp. lub zostały pokryte preparatami (na przykład przeciw podciąganiu, itp.) na stronie klejenia, w przypadku braku zaleceń producenta, wymagają przeprowadzenia próby na zgodność z klejem.

Sprawdzić obecność ewentualnych śladów zbitego pyłu pozostałego po cięciu i usunąć je jeśli są obecne.

Hydroizolacje

Uszczelnienia rolowane, folie lub membrany nanoszone w postaci płynnej na bazie bitumów i smoły wymagają wykonania na nich samonośnego jastrychu.

• ZASTOSOWANIA SPECJALNE

Panele izolacyjne i dźwiękochłonne kleić punktowo zgodnie ze wskazówkami producenta.

Płyty gipsowo-kartonowe i płyty włóknowo-cementowe muszą być sztywno przytwierdzone do odpowiednich stelaży metalowych.

• NIE STOSOWAĆ

Na podłożach drewnianych, metalowych, plastycznych, malowanych, wykładzinach elastycznych, podłożach odkształcalnych bądź narażonych na wibracje.

Na jastrychach, tynkach, jeszcze nie wysezonowanych i poddawanych znaczącym skurczom hydraulicznym.

W pozycji "płytki na płytkę".

W niekach basenowych.

DANE TECHNICZNE

JAKOŚĆ POWIETRZA WEWNĘTRZNEGO (IAQ) VOC - EMISJA LOTNYCH ZWIĄZKÓW ORGANICZNYCH

Zgodność	EC 1-R plus GEV-Emicode	Cert. GEV 4616/11.01.02
Wytrzymałość na ścinanie (gres /gres) po 28 dniach	$\geq 1 \text{ N/mm}^2$	ANSI A-118.1
Przyczepność (beton/gres) po 28 dniach	$\geq 1 \text{ N/mm}^2$	EN 1348
Testy trwałości:		
- przyczepność po poddaniu działaniu ciepła	$\geq 1 \text{ N/mm}^2$	EN 1348
- przyczepność po zanurzeniu w wodzie	$\geq 1 \text{ N/mm}^2$	EN 1348
- przyczepność po cyklu zamrażania-rozmrażania	$\geq 1 \text{ N/mm}^2$	EN 1348
Temperatura eksploatacyjna	od $-30 \text{ }^\circ\text{C}$ do $+80 \text{ }^\circ\text{C}$	

Dane uzyskane w temp. $+23 \text{ }^\circ\text{C}$, przy wilgotności względnej 50% i przy braku wentylacji. Mogą ulegać zmianie w zależności od warunków panujących na budowie.

WSKAZÓWKI OGÓLNE

- **Produkt do użytku profesjonalnego**
- przestrzegać wszelkich norm i przepisów krajowych
- nie stosować kleju przy nierównościach podłoża większych niż 15 mm
- chronić przed opadami deszczu co najmniej przez 24 h
- temperatura, wentylacja, nasiąkliwość podłoża i układanego materiału mogą zmieniać czas obrabialności i wiązania kleju
- używać pacy zębatej odpowiedniej dla danego formatu płytek
- zapewnić całkowite pokrycie rewersu płytki przy każdym układaniu na zewnątrz
- w razie potrzeby zażądać karty bezpieczeństwa
- w przypadku innych wątpliwości prosimy o kontakt z Kerakoll Worldwide Global Service +48 42 225 17 00 - info@kerakoll.pl



KERAKOLL
The GreenBuilding Company

KERAKOLL POLSKA Sp. z o.o.
ul. Katowicka 128 – 95-030 Rzgów, Polska
Tel. +48 42 225 17 00 – Fax +48 42 225 17 01
e-mail: info@kerakoll.pl

