

KARTA DANYCH PRODUKTU

FG 35
ŚRODEK DO GRUNTOWANIA

DZIEDZINY ZASTOSOWAŃ

Do gruntowania powierzchni podłoża przy stosowaniu samoprzylepnych membran izolacyjnych RESITRIX® dla następujących rodzajów podłoża:

- / podłoża metalowe niepowlekane
- / materiały bitumiczne,
- / materiały drzewne,
- / materiały masywne,
- / tworzywa sztuczne,
- / materiały izolacyjne (z wyjątkiem nielaminowanych płyt ze sztywnej pianki polistyrenowej).

Do gruntowania powierzchni podłoża przy stosowaniu samoprzylepnych aluminiowych membran parizolacyjnych ALUTRIX®600 lub ALUTRIX®FR na materiałach bitumicznych, drzewnych i masywnych.

W przypadku zastosowań niewymienionych powyżej, należy się skonsultować z naszym działem zastosowań technicznych.

OPIS PRODUKTU

FG 35 stanowi zawierający rozpuszczalniki środek do gruntowania na bazie kauczuku syntetycznego i żywicy. Środek gruntujący FG 35 stosowany jest w kombinacji z samoprzylepnymi membranami izolacyjnymi RESITRIX® na różnych rodzajach podłoża.

PRZYGOTOWANIE DO NAKŁADANIA

Podłoże powinno być suche, czyste, niezmrożone, wolne od pyłu i tłuszczu.
Przed użyciem środka gruntującego FG 35 należy dokładnie wymieszać.

STOSOWANIE

Zakres temperatur stosowania: od +5° do +35°C.

Środka gruntującego nie należy rozcieńczać.

Nanoszenie FG 35 powinno się odbywać po jednej stronie, cienką warstwą, równomiernie, w zależności od przypadku stosowania – na całej powierzchni lub punktowo, za pomocą wałka, pędzla lub rozpylarki.

W przypadku podłoża metalowego konieczne jest uprzednie dokładne odtłuszczenie za pomocą środka Reiniger G 500. Należy usunąć luźne resztki farby i ewentualną korozję. W miejscach łączenia z membranami bitumicznymi należy starannie znieść ewentualnie obecne na ich górnej powierzchni ziarna kruszywa itp.

Samoprzylepną membranę izolacyjną RESITRIX® należy rozwinąć i docisnąć po odpowietrzeniu środka FG 35. Czas odpowietrzenia wynosi ok. 35 minut i jest zależny od temperatury otoczenia, grubości naniesionej warstwy i chłonności podłoża. Czas otwartego pozostawiania powierzchni zagruntowanych wynosi maksymalnie 8 godzin.

ROZPUSZCZALNIKI I ŚRODKI DO CZYSZCZENIA

Do odtłuszczenia powierzchni przed naklejaniem i czyszczenia sprzętu zalecamy nasz środek Reiniger G 500.

SKŁADOWANIE

Przechowywać w dobrze zamkniętych pojemnikach w temperaturze od +5°C do +25°C nie dłużej niż 12 miesięcy. Jeśli środek do gruntowania zgęstniał wskutek niskiej temperatury, pojemnik należy na krótko przed użyciem przenieść do ciepłego pomieszczenia (ok. +20°C) i kilkakrotnie przemieszać zawartość.

Anna Chalmers

