

Naniesienie:

Naniesienie jednostronne, cienkowarstwowe, równomierne lub w zależności od zakresu zastosowania na całej płaszczyźnie lub punktowo wałkiem ze skóry jagnięcej, wałkiem drewnianym lub pędzlem. Na podłożu metalowym konieczne jest staranne odłuszczenie oczyszczalnikiem Reiniger G 500. Luźne resztki farb i miejsca z rdzą należy usunąć. Przy przejściach do pasm bitumicznych należy występujące tam ewentualnie odpryski na górnej stronie starannie zamieść.

Przy zastosowaniu do gruntowania na dole związków samoklejących, należy pasma uszczelniające nakładać i rolować dopiero po około 30 minutach odczekania (czas odpowietrzenia) na podłoże suche/wolne od rozpuszczalników.

Przy zastosowaniu na dole jako warstwy adhezyjnej o dużej przyczepności naniesienie kleju G 2000 lub FP 75 lub naniesienie pasty fasadowej i po naniesieniu pasma uszczelniające nakładać i rolować dopiero po około 30 minutach czasu odpowietrzenia na podłoże suche/wolne od rozpuszczalników.

Prawidłowy czas czekania na odpowietrzenie jest zależny od temperatury otoczenia, grubości warstwy naniesionej oraz od zdolności wsysania podłoża.

Strona 2 z 2

Arkusz danych produktu

Gruntowanie powierzchni

FG 35

Rozpuszczalniki i środki czyszczące:

Do odłuszczenia powierzchni klejonych i do czyszczenia przyrządów może być stosowany środek PHOENIX-Reiniger G 500.

Składowanie:

Składować dobrze zamknięte, w pomieszczeniach o temperaturze +5° C do +25° C, nie dłużej niż 12 miesięcy. Gdyby gruntowanie w wyniku zimna stało się sztywne, należy krótko przed użyciem pojemnik składować w ciepłym pomieszczeniu (około + 20° C) i zawartość pojemnika mieszać kilkakrotnie.

Dostępne opakowania FG 35:

pojemnik / kg:	Jednostki opakowań (sztuki/kartony):
4,5	60
12,5	33
25	16

Bezpieczeństwo:

Do obchodzenia się z naszymi produktami prosimy Państwa o przestrzeganie wskazań na naszych arkuszach bezpieczeństwa EG i wskazówek bezpieczeństwa na naszych etykietach na pojemnikach, w szczególności należy przestrzegać przepisów o materiałach niebezpiecznych oraz przepisów o zapobieganiu wypadkom stowarzyszenia zawodowego ubezpieczenia od wypadków w Niemczech.


PHOENIX TECHNIKA USZCZELNIENIĘ GMBH

Stan: wrzesień 2007

Repertorium Nr: 350/2009

Ja, niżej podpisana, mgr Anna Makowiecka-Siudut, Tłumacz Przysięgły Języka Niemieckiego (wpis na liście Ministra Sprawiedliwości pod numerem TP/3013/05) stwierdzam zgodność tłumaczenia z treścią dokumentu w języku niemieckim. Przypisy Tłumacza oznaczono kursywą. Wynagrodzenie pobrano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 listopada 2004 (Dziennik Ustaw Nr 273 z dnia 27 grudnia 2004). 14.05.2009

Anna Makowiecka-Siudut



Anna Makowiecka-Siudut