



Sperrmörtel

ZAPRAWA NAPRAWCZA

KARTA TECHNICZNA WP22

KLUCZOWE KORZYŚCI

- Uniwersalna zaprawa do ścian i podłóg
- Dobra przyczepność
- Odporna na wodę morską
- Wodoodporny

OPIS PRODUKTU

Sperrmörtel jest uniwersalną zaprawą naprawczą do wszechstronnego zastosowania.

ZASTOSOWANIE

Do naprawy cokołów, betonów, jako tynk w wilgotnych pomieszczeniach; do fugowania murów oraz wypełniania niepracujących pęknięć; do wykonywania faset. Po utwardzeniu zaprawę można pokryć powłoką hydroizolacyjną bitumiczną lub na bazie hybrydowej.

DANE TECHNICZNE

Baza	cement, polimery, dodatki hydrofobowe
Czas schnięcia	około 2 godzin
Czas wiązania	około 5 godzin
Uziarnienie	maks. 2 mm
Kolor	szary
Gęstość	1,8 kg / l
Temperatura pracy	od + 5° C do 35° C
Możliwość użytkowania	po 1 dniu
Pełne obciążenie	po 1 dniu
Dalsze prace	po 2-4 godzinach w zależności od aplikacji ostatniej warstwy
Ilość wody	3 l / 25 kg

RODZAJE POWIERZCHNI

Beton, jastrychy cementowe, tynki cementowe.



PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

Podłoże powinno być mocne i stabilne, wolne od warstw antyadhezyjnych (kurz, mleczko cementowe itp.). Przed nałożeniem zaprawy powierzchnię należy zwilżyć wodą lub za pomocą emulsji zwiększającej przyczepność Haftemulsion-Konzentrat. W przypadku stosowania jako powierzchniowy tynk cementowy należy uprzednio nanieść na podłoże Bostik Spritzbewurf WTA.

SPOSÓB UŻYCIA

Zawartość worka z zaprawą wsypać do pojemnika i wymieszać z czystą wodą do uzyskania jednorodnej konsystencji. Aby poprawić przyczepność, zwiększyć elastyczność i właściwości przeciwwodne zaprawy, część wody zarobowej można zastąpić preparatem Haftemulsion-Konzentrat. Po obróbce zaprawę należy chronić przed zbyt szybkim odparowaniem wody, deszczem i mrozem.

NARZĘDZIA

Szpackła ze stali nierdzewnej.

ZUŻYCIE

	Zużycie
Dziury	1,8 l/kg
Cokół (5cm)	2 kg/mb
Dalsze prace	po 1-2 godzinach w zależności od aplikacji ostatniej warstwy

CZYSZCZENIE

Bezpośrednio po użyciu: czysta woda.

Po utwardzeniu: środki do usuwania utwardzonych zapraw cementowych.

CZAS SCHNIĘCIA

Czas schnięcia zależy od podłoża, temperatury i wilgotności pomieszczenia. Standardowo mieści się w zakresie między 2-4 godzin.

UWAGI

Nie nadaje się jako bariera dla podnoszącej się kapilarnie wilgoci oraz do jastrychów anhydrytowych oraz magnezytowych.

Należy zapoznać się z danymi zawartymi na etykiecie i w karcie bezpieczeństwa produktu.

OKRES TRWAŁOŚCI

12 miesięcy w oryginalnie zamkniętym opakowaniu. Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu.

DOSTĘPNE OPAKOWANIA

ART. NR	OPAKOWANIA
30806193	worek 25 kg

ATESTY

GISCODE ZP1

PRODUKTY UZUPEŁNIAJĄCE

- Haftemulsion-Konzentrat
- Spritzbewurf WTA

POMOC TECHNICZNA

+ 48 61 896 17 40



Informacja zawarta w tym dokumencie, jak również we wszystkich publikacjach papierowych oraz cyfrowych, jest oparta na naszym aktualnym stanie wiedzy i doświadczeniu. Bostik nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek pomyłki czy nieścisłości, które są wynikiem zmian technologicznych lub badań, które wystąpiły pomiędzy datą wydania dokumentu a datą nabycia produktu. Bostik zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w formułacjach produktów. Przed aplikacją użytkownik powinien zapoznać się z treścią tego dokumentu i dokumentów z nim powiązanych. Ponadto użytkownik powinien przeprowadzić test i ocenić przydatność wyrobu do zamierzonego zastosowania. Sposób aplikacji, warunki w trakcie przechowywania lub transportu produktu są poza naszą wiedzą i kontrolą, wskutek czego pozostają poza odpowiedzialnością Bostik. Wszelkie zamówienia są realizowane zgodnie z aktualnie obowiązującymi warunkami sprzedaży Bostik. Informacje zawarte w aktualnej karcie technicznej produktu są podane w dobrej wierze i nie mają charakteru wyczerpującego.